

CORKSTYLE

ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

WOOD XL



SWISS MADE

ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ С ФОТОПЕЧАТЬЮ

WOOD XL



WOOD XL



Oak Knotty



Oak Deluxe



Oak Milch



Oak White
Markant



Oak Duna Grey



Oak Blaze



Oak White



Oak Steel



Oak Old



Oak Accent



Oak Gekalte New



Oak Graggy
Japanese



Palisandr
Santos



Milan Nut



Dolomit White



Lazurite Blue

ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ



- Лак HOTCOATING
- Цифровая фотопечать
- Прессованная пробка (2 мм)
- HDF с замком (6,8 мм)
- Прессованная пробка (1,2 мм)

КЛЕЕВЫЕ



- Лак HOTCOATING
- Цифровая фотопечать
- Прессованная пробка (6 мм)

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		1235 x 200 мм	1235 x 200 мм
Толщина		10 мм	6 мм
Тип защиты		лак HOTCOATING	лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		8900 г/м2	3600 г/м2
Кол-во кв. м в одной упаковке		1,72 м.кв	2,72 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.5%	<1%
Классификация применения	EN 16511	33 класс	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,5 мм	Макс.0,5 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	17 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,080 m2 K/W	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14 мм	2.000/14 мм
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа



OAK KNOTTY





OAK DELUXE



OAK MILCH





OAK WHITE MARKANT



OAK DUNA GREY





OAK BLAZE



OAK WHITE





OAK STEEL





OAK OLD





OAK ACCENT





OAK GEKALTE NEW





OAK GRAGGY JAPANESE



PALISANDR SANTOS





MILAN NUT



DOLOMIT WHITE





LAZURITE BLUE



CORKSTYLE
ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

МОСКВА, МНЕВНИКИ, 10/1

ТЕЛ: +7 495 648 64 66

INFO@CORKSTYLE.RU

WWW.CORKSTYLE.RU